





Planta Quilmes. Av. Tomás Flores 1878 (1879) QUILMES OESTE (Buenos Aires) www.dakobra.com.ar

Especificación Técnica

IRAM 6691

EBCS

,	,	,		
	ACEAL TICA		DE ROTURA LENTA	(CLIDEDECTABLE)
FIVIUI SIUN	ASEAL LIGA	CATIONICA	IJE KUTUKATENTA	(SUPERESTABLE)

Ensayos sobre la emulsión:

✓ Viscosidad Saybolt Furol a 25°C, seg. máx. 50 IRAM 6721

Retenido tamiz IRAM 850 um, %p máx. 0,1 IRAM 6717

Asentamiento 5 días; %/p máx. 5 IRAM 6716

Residuo asfáltico min. 60 IRAM 6719

Ensayos sobre el asfalto base:

Indice de durabilidad máx. 3 IRAM 6835.5.3

Viscosidad a 60°C 800-1600 IRAM 6837

Indice de penetración, °C
-1,5 / 0,5 IRAM 6604

USOS: Lechadas asfálticas. Mezclas densas en frío. Estabilización de suelos.

ACCEDER