



**DAKOBRA**  
S.A.C.I.F.I.A.



Planta Quilmes. Av. Tomás Flores 1878 (1879) QUILMES OESTE (Buenos Aires)  
www.dakobra.com.ar

## Especificación Técnica

**IRAM 6691**

### EBCI

#### EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA PARA IMPRIMACIÓN

##### Ensayos sobre la emulsión:

◀▶ Viscosidad Saybolt Furol a 25°C, seg.	máx.	50	IRAM 6721
◀▶ Retenido tamiz IRAM 850 um, %p	máx.	0,1	IRAM 6717
◀▶ Asentamiento 5 días; %/p	máx.	5	IRAM 6716
◀▶ Residuo asfáltico	min.	40	IRAM 6719
◀▶ Hidrocarburos destilables		5 - 15	IRAM 6719

##### Ensayos sobre el asfalto base:

◀▶ Índice de durabilidad	máx.	3	IRAM 6835.5.3
◀▶ Viscosidad a 60°C		400-1600	IRAM 6837
◀▶ Índice de penetración, °C		-1,5 / 0,5	IRAM 6604

USOS: [Imprimación de suelos. Riego de adherencia para demarcación vial](#)

**ACCEDER**